


H2849-XXXX

HEYTEX® double-wall



HEYTEX®  
Technical Textiles

HEYTEX® Technical Textiles

Trägergewebe K/S base fabric W/F tissu ch/tr	(DIN ISO 2076)	Zweiwandgewebe drop stitch fabric tissue d'écartement	200 mm
Polhöhe pile height hauteur du poil			
Garnfeinheit K/S/Pol yarn W/F/pile titre ch/tr/pole	(DIN EN ISO 2060)	2 x 1100/1670/550 dtex	2 x L 1/1
Bindung weave armure	(DIN ISO 9354)		
Fadendichte K/S threads W/F nombre de fils ch/tr	(DIN EN 1049-2)	2 x 10/11,5 pro cm 2 x 25,4/29,2 per inch	
Gewebegewicht basecloth weight poids du tissu	(DIN EN 12127)	ca. 980 g/m <sup>2</sup> approx. 28,8 oz/sq yd environ 980 g/m <sup>2</sup>	PVC
Beschichtungsmaterial coating material matériel pour l'enduction			
Flächengewicht total weight poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 2160 g/m <sup>2</sup> approx. 63,7 oz/sq yd environ 2160 g/m <sup>2</sup>	
Reißfestigkeit K/S tensile strength W/F résistance à la déchirure ch/tr	(DIN EN ISO 1421)	jede Seite 2500/4000 N/5 cm each side 285/456 lbs/inch chaque côte 2500/4000 N/5cm	
Weiterreißfestigkeit K/S tear resistance W/F résistance à la déchirure amorcée ch/tr	(DIN 53363)	jede Seite 500/700 N each side 112,5/157,5 lbs chaque côte 500/700 N/5cm	
Schweißnahthaftung welding adhesion adhérence de la soudure	(IVK 3-13)	jede Seite min. 100 N/5 cm each side at least 11,4 lbs/inch chaque côte 100 N/5 cm au minimum	aufblasbare Körper inflatable structure structure gonflable
Einsatzmöglichkeit possible application utilisation possible			

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zuverlässigkeitsstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es betrifft den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbstständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

The technical data given in the Material Data Sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product.

Les données techniques indiquées dans les fiches signalétiques sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes, elles ne représentent pas un accord sur la nature des matériaux. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine, sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information, et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client, et la responsabilité qui en découle.