



Trägergewebe K/S	(DIN ISO 2076)	Zweiwandgewebe drop stitch fabric tissue d'écartement	335 mm	Pilhöhe pile height hauteur du poil
Garnfeinheit K/S/Pol	(DIN EN ISO 2060)	2 x 1100/1670/550 dtex		titre ch/tr/pole yarn W/F/pile
Bindung	(DIN ISO 9354)	2 x L 1/1		weave armure
Fadendichte K/S	(DIN EN 1049-2)	2 x 10/11,5 pro cm		threads W/F nombre de fils ch/tr
Gewebegewicht	(DIN EN 12127)	ca. 1030 g/m <sup>2</sup> approx. 30.4 oz/sq yd environ 1030 g/m <sup>2</sup>		basecloth weight poids du tissu
Beschichtungsmaterial		PVC		coating material matériel pour l'enduction
Flächengewicht	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 2210 g/m <sup>2</sup> approx. 65.2 oz/sq yd environ 2210 g/m <sup>2</sup>		total weight poids total du tissu enduit
Reißfestigkeit K/S	(DIN EN ISO 1421)	Jede Seite 2300/4000 N/5 cm each side 262.2/456 lbs/inch chaque côté 2300/4000 N/5cm		tenile strength W/F résistance à la déchirure ch/tr
Weiterreißfestigkeit K/S	(DIN 53363)	Jede Seite 500/700 N each side 112.5/157.5 lbs chaque côté 500/700 N/5cm		tear resistance W/F résistance à la déchirure amorcée ch/tr
Schweißnaht Haftung	(IVK 3-13)	Jede Seite min. 100 N/5 cm each side at least 11.4 lbs/inch chaque côté 100 N/5 cm au minimum		adherence de la soudure welding adhesion
Einsatzmöglichkeiten		aufblasbare Körper z.B. Turnmatten inflatable structure, e.g. gym mats structure gonflable, p. ex. tapis de sport		possible application utilisation possible

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es beruft den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

The technical data given in the Material Data Sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product.

Les données techniques indiquées dans les fiches signalétiques sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes, elles ne représentent pas un accord sur la nature des matériels. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine, sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information, et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client, et la responsabilité qui en découle.