



H2588-xxxx

HEYTex[®] double-wall

Trägergewebe K/S base fabric W/F tissu ch/tr	(DIN ISO 2076)	Zweiwandgewebe drop stitch fabric tissu d'écartement
Polhöhe pile height hauteur du poil		100 mm
Garnfeinheit K/S/Pol yarn W/F/pile titre ch/tr/pole	(DIN EN ISO 2060)	2 x 1100/1670/550 dtex
Bindung weave armure	(DIN ISO 9354)	2 x L 1/1
Fadendichte K/S threads W/F nombre de fils ch/tr	(DIN EN 1049-2)	2 x 10/11,5 pro cm 2 x 25.4/29.2 per inch
Gewebegewicht basecloth weight poids du tissu	(DIN EN 12127)	ca. 770 g/m ² approx. 22.7 oz/sq yd environ 770 g/m ²
Beschichtungsmaterial coating material matériel pour l'enduction		PVC
Flächengewicht total weight poids total du tissu enduit	(DIN EN ISO 2286-2)	ca. 1980 g/m ² approx. 58.4 oz/sq yd environ 1980 g/m ²
Reißfestigkeit K/S tensile strength W/F résistance à la déchirure ch/tr	(DIN EN ISO 1421)	jede Seite 2800/4000 N/5 cm each side 319.2/456 lbs/inch chaque côte 2800/4000 N/5cm
Weiterreißfestigkeit K/S tear resistance W/F résistance à la déchirure amorcée ch/tr	(DIN 53363)	jede Seite 500/700 N each side 112.5/157.5 lbs chaque côte 500/700 N/5cm
Schweißnahthaftung welding adhesion adhérence de la soudure	(IVK 3.13)	jede Seite min. 100 N/5 cm each side at least 11.4 lbs/inch chaque côte 100 N/5 cm au minimum
Einsatzmöglichkeit possible application utilisation possible		aufblasbare Körper inflatable structure structure gonflable

Die in den Materialdatenblättern angegebenen technischen Daten sind Erfahrungswerte aus laufenden Produktionen und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Sie beziehen sich auf die gelieferte Ware im Ursprungszustand ohne Ver- und Bearbeitung durch den Kunden. Das Zurverfügungstellen der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

The technical data given in the Material Data Sheets are empirical values from current production and do not constitute any agreement concerning the nature and quality of goods. They refer to the goods supplied in the original state without any processing by the customer. The data are provided for information only and constitute just reference values. The customer is not released from conducting his own comprehensive tests concerning suitability for the use intended by the customer and any liability resulting from this before processing the product.

Les données techniques indiquées dans les fiches signalétiques sont des valeurs empiriques constatées lors des productions courantes, elles ne représentent pas un accord sur la nature des matériaux. Elles se rapportent à la marchandise livrée dans l'état d'origine, sans transformation et façonnage par le client. La mise à disposition des données est faite à titre d'information, et sert uniquement de point de repère. Elle ne dégage pas le client de procéder avant la transformation et le façonnage du produit à un contrôle autonome de qualification pour l'usage prévu par le client, et la responsabilité qui en découle.

